

BITUME PUR 20/30

POUR ENROUBÉS ROUTIERS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR SPÉCIFIÉE
Pénétrabilité à 25 °C	0.1 mm	NM EN 1426	Entre 20 et 30
Point de ramollissement	°C	NM EN 1427	Entre 55 et 63
Point d'Éclair	°C	NM EN 2592	≥ 240
Solubilité	%	NM EN 12592	≥ 99
Indice de Pénétrabilité	—	NM 03.4.158 - Annexe A	Entre -1,5 et 0.7
Point de Fragilité FRAASS	°C	NM EN 12593	—
Résistance au durcissement à 163 °C NM EN 12607-1			
Pénétrabilité restante	%	NM EN 1426	≥ 55
Augmentation du point de ramollissement	°C	NM EN 1427	≤ 8
Variation de masse	%	NM EN 12607-1	≤ 0,5