

BITUME PUR 35/50

POUR ENROUBÉS ROUTIERS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR SPÉCIFIÉE
Pénétrabilité à 25 °C	0.1 mm	NM EN 1426	Entre 35 et 50
Point de Ramollissement	°C	NM EN 1427	Entre 50 et 58
Point d'Éclair	°C	NM EN 2592	≥240
Solubilité	%	NM EN 12592	≥99
Indice de Pénétrabilité	-	NM 03.4.158 - Annexe A	Entre -1,5 et 0,7
Point de Fragilité FRAASS	°C	NM EN 12593	≤5
Résistance au Durcissement à 163 °C NM EN 12607-1			
Pénétrabilité Restante	%	NM EN 1426	≥ 53
Augmentation du Point de Ramollissement	°C	NM EN 1427	≤ 8
Variation de Masse	%	NM EN 12607-1	≤ 0,5