

BITUME PUR 70/100

POUR FABRICATION D'EMULSIONS ROUTIÈRES

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR SPÉCIFIÉE
Pénétrabilité à 25 °C	0.1 mm	NM EN 1426	Entre 70 et 100
Point de Ramollissement	°C	NM EN 1427	Entre 43 et 51
Point d'Éclair	°C	NM EN 2592	≥ 230
Solubilité	%	NM EN 12592	≥ 99
Indice de Pénétrabilité	—	NM 03.4.158 - Annexe A	Entre -1,5 et 0.7
Point de Fragilité FRAASS	°C	NM EN 12593	≤ 10
Résistance au durcissement à 163 °C NM EN 12607-1			
Pénétrabilité restante	%	NM EN 1426	≥ 46
Augmentation du point de ramollissement	°C	NM EN 1427	≤ 9
Variation de masse	%	NM EN 12607-1	≤ 0,8